

## Produktname „Abdeckbelag“



### PRODUKTDATEN / PRODUCT INFORMATION

|  |              |                           |
|--|--------------|---------------------------|
| Gesamtdicke<br>Total thickness                   | EN ISO 24346 | 1,6 mm                    |
| Gewicht<br>Total Weight                          | EN ISO 23997 | ca. 2200 g/m <sup>2</sup> |
| Breite<br>Width                                  | EN ISO 24341 | 2,0 m                     |
| Standardlänge<br>Standard length                 | EN ISO 24341 | ca. 25 m                  |
| Standard- Rollenlänge<br>Weight of standard roll | EN ISO 23997 | ca. 110 kg                |

### TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL INFORMATION

|   |                |                               |
|---|----------------|-------------------------------|
| Resteindruckverhalten<br>Residual indentation | EN ISO 24343   | max. 0,05 mm                  |
| Dimensionsstabilität<br>Dimensional stability | EN ISO 23999   | max. 0,10 %                   |
| Lichtechtheit<br>Light fastness               | EN ISO 105-B02 | ≥ 6                           |
| Zugfestigkeit<br>Tensile strength             | ISO 1421B      | 400 N/5cm                     |
| Bruchdehnung<br>Elongation at break           | ISO 1421B      | 150 %                         |
| Reißfestigkeit<br>Tear strength               | ISO 4674A2     | 20 N                          |
| Abriebfestigkeit<br>Abrasion resistance       | ISO 9352       | TaberH18 1000C<br>max. 200 mg |
| Formaldehydemission<br>Formaldehyde emission  | EN 717-1       | E1                            |

### GARANTIE / WARRANTY

**3 JAHRE**

Die Garantie gewährleistet Fabrikationsfehler und frühzeitiges Abnutzen bei normalem Gebrauch.  
The warranty covers manufacturing defects and early wear due to normal use.